



URSA PULS'R 47

Minerale inblaaswol

R-WAARDE EN VERPAKKING

Thermische weerstand R (m ² .K/W)	Dikte na doorzakking min	Minimale dikte mm	Minimum gewicht kg/m ²	Minimum aantal zakken voor 100 m ³	Thermische weerstand R (m ² .K/W)	Dikte na doorzakking min	Minimale dikte mm	Minimum gewicht kg/m ²	Minimum aantal zakken voor 100 m ³
2	94	95	1	6	9	423	430	4,5	26,9
2,5	118	120	1,3	7,5	9,5	447	455	4,8	28,5
3	141	145	1,6	9,1	10	470	475	5	29,8
3,5	165	170	1,8	10,7	10,5	494	500	5,2	31,3
4	188	190	2	11,9	11	517	525	5,5	32,9
4,5	212	215	2,3	13,5	11,5	541	550	5,8	34,5
5	235	240	2,5	15	12	564	570	6	35,7
5,5	259	265	2,8	16,6	12,5	588	595	6,2	37,3
6	282	285	3	17,9	13	611	620	6,5	38,8
6,5	306	310	3,3	19,4	13,5	635	645	6,8	40,4
7	329	335	3,5	21	14	658	665	7	41,7
7,5	353	360	3,8	22,6	14,5	682	690	7,2	43,2
8	376	380	4	23,8	15	705	715	7,5	44,8
8,5	400	405	4,3	25,4					

Ter info: met 1 pallet PULS'R 47 kan u 3 werven van 95 m² uitvoeren met een R = 4.5

TECHNISCHE INFO

Lambda W/ (m.K)	Gewicht (zak) kg	Code SAP	Afmetingen (zak) cm	Log.
0,047	16,6	21 39 602	110 x 55 x 18	S

S = stock (voorraad product)

Zakken/pallet	Pallets/truck	Gewicht (pallet) kg
39	16	647,40

CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 14061-1 / ACERMI



VOORDELEN

- ✓ Meest efficiënte vulling per m²- gemiddeld 9% beter dan beste product op de markt
- ✓ Minder kilo's nodig bij blazen voor dezelfde R-waarde
- ✓ Snelle plaatsing
- ✓ Plaatsingscomfort

TOEPASSINGEN

- ✓ Isolatie van verloren zolder ruimtes waarbij de glaswolvlokken snel en eenvoudig op de vloer worden geblazen